

ПВА ЛЕПИЛО RAYT STANDARD

Приложение

Универсално лепило за общо приложение в дърводелството.

Подготовка

Не се изисква никаква предварителна подготовка преди употреба.

Нанасяне

С четка, валик или лепилонаносвачка.

Свойства

Лепило на база на полимер на поливинилацетат с бързо съхнене и добра устойчивост на опън кратко време след нанасяне. При работа със слоести пластмасови покрития не деформира.

Необходимо е детайлите да се държат притиснати от 1/2 до 2 часа в зависимост от околната температура, влажността на материала и общото хигрометрично ниво на средата.

Технически характеристики

Вискозитет BROOKFIELD / RVT сп.6 на 25 °C	на 20 об./мин	110-220 поаза
	на 50 об./мин	100-180 поаза
	на 100 об./мин	80-140 поаза
РН	6-7	
Открито време (филм 0.3 мм върху пресовано дърво с 8% влажност с околна температура 20 °C и 60 % отн.влажност)	6-15 мин	
Съпротивление на опън (надлъжно слеепване пробни лентички бук)	след 3 часа	45-55 кг/см ²
	след 48 часа	55-65 кг/см ²
Разход	6.5 м ² /кг	
Лепило	термопластично	
Цвят	млечно бял	

Може да се оцветява с помощта на концентрирани оцветители CONRAYT: кафяво, червено, охра поотделно или в комбинации.

Разреждане

Вода само за почистване на работния инструмент. Следва да се има предвид, че разреждането на лепилото боди до удължаване на откритото време и намаляване на адхезивните му качества.

Съхраняване и годност

Препоръчва се опаковката да се затваря добре след използване. Лепилото не може да бъде в контакт с метални незащитени повърхности с оглед избягване на корозиране. Доброто състояние на лепилото се запазва в течение на една година от производството му.