

КОНТАКТНО ЛЕПИЛО МА-261 (ЧЕРВЕНО ИЛИ БЯЛО).

Техническа спецификация

Синтетично лепило – разтвор на смес от полихлорпропенов каучук, смоли и подобрители. Характеризира се с висока начална якост на слепване и достигане, до няколко минути след контакта между слепваните повърхнини, високи стойности на якостта на опън.

Технически характеристики	Външен вид	Червена течност с мирис на органични разтворители
	Вискозитет при 25°C (Brookfield RVF, 2/20)	200-400 mPa.s
	Плътност при 25°C	0.83±0.02 g/ml
	Открито време	10-20 минути
	Запалимост	Леснозапалим продукт

Приложение

Продукта е разработен за нанасяне с пистолет с дюзи от 1.5 до 2.5 мм и налягане от 3 до 5 кг/см² или с вакуумен (airless) способ.

Продуктът е с нисък вискозитет и при нанасяне с четка е възможно плоскостта да абсорбира част от лепилото. В такива случаи се нанася първа ръка, която служи за грунд, изчаква се 5 до 15 минути и се нанася втора ръка, след което се работи както и с което и да е друго контактно лепило.

МА-261 е контактно лепило и следва да се нанася върху двете повърхности, които ще се слепват, след което се изчаква да се изпарят разтворителите 8 до 12 минути (в зависимост от температурата) и се притискат. За осъществяване на добра лепилна връзка, слепването следва да се извърши преди изтичане на откритото време (10-20 мин.)

Препоръчаната разходна норма е от 120 до 150 гр/м². Това се постига, когато повърхността е добре покрита и оцветена в червено от лепилото.

Употреба

При всякаква работа, изискваща контактно лепило с високи изисквания към устойчивост. Особено се препоръчва за ламиниране на ПДЧ със слоести меламинови покрития с последващо постформирание.

Подходящо за блиндиращи врати.

Почистване и разреждане

Лепилото е готово за употреба и не се изисква добавяне на разтворител.

За почистване на уредите се използват толуен, ксилен, трихлоретилен.

Съхранение

Да се предпазва от пряка слънчева светлина и от замръзване. Ако се съхранява при нормална стайна температура и надлежно затворен бидон, се гарантира годността на продукта до една година от датата на производство, указана на етикета.

Опаковка

Метални бидони от по 1, 5 и 25 кг.

Хигиена и сигурност

При необходимост може да се предостави фиш за безопасност.