

ТЕРМОРЕАКТИВНО (ХОТ-МЕЛТ) ЛЕПИЛО RAYT G-6641

код:R488	G-6641										
ТИП ПРОДУКТ	Термореактивно (хот-мелт) лепило на база на EVA кополимери										
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	<table><tr><td>ВЪНШЕН ВИД</td><td>жълти твърди гранули</td></tr><tr><td>ВИСКОЗИТЕТ ПО BROOKFIELD</td><td>400-620 mPa.s. Sp27/50rpm/170°C</td></tr><tr><td>ТОЧКА НА РАЗМЕКВАНЕ</td><td>104 - 112°C</td></tr><tr><td>ПЛЪТНОСТ</td><td>≈ 1 g/ml</td></tr><tr><td>ОТКРИТО ВРЕМЕ</td><td>късо (в зависимост от околна среда, материали, нанасяно количество и работна температура)</td></tr></table>	ВЪНШЕН ВИД	жълти твърди гранули	ВИСКОЗИТЕТ ПО BROOKFIELD	400-620 mPa.s. Sp27/50rpm/170°C	ТОЧКА НА РАЗМЕКВАНЕ	104 - 112°C	ПЛЪТНОСТ	≈ 1 g/ml	ОТКРИТО ВРЕМЕ	късо (в зависимост от околна среда, материали, нанасяно количество и работна температура)
ВЪНШЕН ВИД	жълти твърди гранули										
ВИСКОЗИТЕТ ПО BROOKFIELD	400-620 mPa.s. Sp27/50rpm/170°C										
ТОЧКА НА РАЗМЕКВАНЕ	104 - 112°C										
ПЛЪТНОСТ	≈ 1 g/ml										
ОТКРИТО ВРЕМЕ	късо (в зависимост от околна среда, материали, нанасяно количество и работна температура)										
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ	<p>За слепване и сгопбяване на картон и кашони. Подходящо за картонени опаковки,, които ще се ползват за складиране при ниски температури, за продукти подлежащи на замразяване (-10°C) и дълбоко замразяване (-35°C). Кратко време за достигане на работно състояние и добра адхезия при порести материали. За ламинирани/лакирани картони се препоръчва предварителен тест преди започване на серийно производство.</p> <p>ТЕМПЕРАТУРА НА НАНАСЯНЕ: 150 - 170°C</p>										
УСТОЙЧИВОСТ НА СКЛАДИРАНЕ	Продуктът следва да се пази от пряка слънчева светлина, да се съхранява на сухи места без екстремни температури и не в близост до топлинни източници. При температури в диапазона 5 - 35°C продуктът се съхранява в отлично състояние 1 година.										
БЕЗОПАСНОСТ И ХИГИЕНА	<p>Всички използвани субстанции в продукта отговарят на FDA(US Food & Drug Administration) норми 21 CFR 175.105 за лепила с приложение за опаковки, влизащи в контакт с хранителни продукти.</p> <p>Наличен е фиш за безопасност.</p>										
ФОРМА НА ДОСТАВКА	торби 20 кг.										
ВЕРСИЯ: 7 ДАТА: 29-04-2008	ЗАМЕНЯ: 6 (14-03-2007) ИЗГОТЕНО ОТ: ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ ЗА И & P										

ЛИСТ 1 от 1

Гаранционната ни отговорност се ограничава до постоянно качество и съответствие на техническите характеристики, посоеени в документацията ни. Информацията относно приложението на пробукта е базирана на добрата практика и нашият най-добър опит. Преди използване на продукта потребителят следва да се увери в пригодността му за целите на конкретното приложение, като същият носи цялата отговорност, произтичаща от това.